

■ FICHA TECNICA

## FRONTLIT PRODUCTION FR 510 gr

# Lona Frontlit de PVC fundido de altas prestaciones Ignífuga.

Frontlit Production, resistente material de PVC para la producción de pancartas para exterior e interior de 510 gramos especialmente diseñado para trabajos de gran volumen con durabilidad media y larga. La parte frontal mate satinada le da a su mensaje publicitario una apariencia llamativa y de alto contraste, que se ve reforzada por la superficie de bajo brillo. Material ignífugo.

### Características Clave

▶ **Aplicaciones:**

publicidad de interior y exterior

▶ **Propiedades**

Se puede acoplar ojetes

Ignifuga

Puede soldarse

Resistente al agua

▶ **Manipulación**

Se recomienda reposar 24 horas antes de su manipulación

▶ **Almacenamiento**

El producto debe almacenarse en su embalaje original a una temperatura ambiente de 15 ° C - 25 ° C y 40 - 60% de humedad relativa.



Referencia	LFM510FR
Descripción	Lona frontlit fundida FR 510 Grs.
Medidas ancho	1.06, 1.60, 2.10, 2.50, 3.20 Mts.
Medidas largo	50,00 Mts.

	Unidades	Valores	Test realizados
Base del material	Denier	1000Dx1000D	(Alta resistencia del hilo) 100% PES
Construcción	Tissue/inck	20x20	/
Gramaje del Textil	Gsm / m2	175 +- 10	DIN53352 BS3424 Metodo 5B
Gramaje del PVC	Gsm / m2	335 +- 10	DIN53352 BS3424 Metodo 5B
Gramaje Total	Gsm / m2	510 +- 20	DIN53352 BS3424 Metodo 5A
Grosor	mm	0.42 +- 0,02	DIN EN ISO 2283-3
Ancho máximo	metros	5,10	/
Fuerza tensora	N / 5cm	Deformación 2200 Plot 1900	DIN53352 BS3424
Resistencia al desgarre	N	Deformación 300 Plot 250	DIN53356 BS3424
Adhesion	N / 5cm	80	DIN53357 BS3425 Metodo 9B
Temp. Resistecia	°C	20 a 70°	DIN53357 BS3425 Metodo10
Lacado	No		
Inflamabilidad	B1, B2, M2, NFPA701		