

FRONTLIT PRODUCTION 450 gr

Lona Frontlit de PVC fundido de altas prestaciones y calidad de impresión.

Frontlit Production 450 gr es un material de PVC resistente para la producción de pancartas para exterior e interior especialmente diseñado para trabajos de gran volumen con durabilidad de medio y largo. La parte frontal mate satinada le da a su mensaje publicitario una apariencia llamativa y de alto contraste, que se ve reforzada por la superficie de bajo brillo.

Características Clave

- ▶ **Aplicaciones:** publicidad de interior y exterior en lona
- ▶ **Propiedades**
 - Se puede acoplar ojales
 - Puede soldarse
 - Resistente al agua
- ▶ **Manipulación**
 - Se recomienda reposar 24 horas antes de su manipulación
- ▶ **Almacenamiento**
 - El producto debe almacenarse en su embalaje original a una temperatura ambiente de 15 ° C - 25 ° C y 40 - 60% de humedad relativa.



| Código | Descripción Producto |
|---------------|-----------------------------------|
| Descripción | LONA FRONTLIT 450 Grs. |
| Medias ancho | 1.06, 1.60, 2.10, 2.50, 3.20 Mts. |
| Medidas largo | 50 Mts. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | Unidades | Valores | Test realizados |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Base del material | Denier | 1000Dx1000D | (Alta resistencia del hilo) 100% PES |
| Construcción | Tejido/pulgadas | 20x20 | / |
| Gramaje del Textil | Gsm / m2 | 175 +- 10 | DIN53352 BS3424 Método 5B |
| Gramaje del PVC | Gsm / m2 | 335 +- 10 | DIN53352 BS3424 Método 5B |
| Gramaje Total | Gsm / m2 | 510 +- 20 | DIN53352 BS3424 Método 5A |
| Grosor | mm | 0.42 +- 0,02 | DIN EN ISO 2283-3 |
| Ancho máximo | metros | 5,0 | / |
| Fuerza tensora | N / 5cm | Deformación 2200 Trama 1900 | DIN53352 BS3424 |
| Resistencia al desgarre | N | Deformación 300 Trama 250 | DIN53356 BS3424 |
| Adhesión | N / 5cm | 80 | DIN53357 BS3425 Método 9B |
| Temp. Resistencia | °C | 20 a 70° | DIN53357 BS3425 Metodo10 |
| Lacado | No | | |
| Inflamabilidad | Sin Certificado Ignifugo | | |